

# Ethapol 1000

Copolymer of acrylic acid and 2-ethylhexyl acrylate, powder

Ethapol 1000是用于苯乙烯聚合或共聚的悬浮剂。

CAS 编号  
25213-24-5

EINECS/ELINCS编号  
polymer

TSCA 状态  
清单上列出的

## 规格

[label translation not set]	84.0 - 88.0 %
外观	白粉末
水解程度	56.0-59.0 %
[label translation not set]	300 mg/kg
[label translation not set]	4.0 - 6.0
挥发份	≤ 1 %

## 特性

醋酸	1.0-4.0 %
密度, 20 °C	0.250 g/cm <sup>3</sup>
乙醇	6.0-10.0 %

## 应用

Ethapol 1000是用于苯乙烯聚合或共聚的悬浮剂。

## 存储

诺力昂建议将Ethapol 1000存储在-5°C至50°C的温度范围内。

### 注意

在建议的条件下存储时, Ethapol 1000会在交付后至少保持6个月符合Norion产品规格。

## 包装和运输

Ethapol 1000可以装在25公斤净袋装的纸板箱中。包装和运输符合国际法规。有关其他基本包装的可用性, 请联系您的诺力昂销售代表。根据国家和国际运输法规, Ethapol 1000是非危险货物。

## 安全和处理

有关Ethapol 1000 安全贮存, 使用和操作的详细信息, 请参考安数据单(SDS)。在接受本产品前, 应彻底回顾SDS上的相关安全信息。

我们出于善意提供所有关于本产品的信息和/或处理/使用建议，并相信这些信息为可靠信息。但诺力昂对此类信息和/或建议之准确性和/完整性、对本品的适销性或针对于某特殊用途的适用性不提供任何担保，也不承诺任何建议使用方式不会侵犯任何专利权。诺力昂对于因使用或参考本信息或使用本产品(或产品性能)而产生的任何问题，不承担任何责任。此处的任何信息都不得被解读为授予任何专利许可或延长许可期限。用户必须通过测试或其他手段提前自行判断产品是否适用于其所需的用途。此处的信息取代此前发布之所有与本主题相关信息。用户只有在确保本文件(包括所有页眉、页脚)完整、未被修改，且不会在未经授权的情况下被滥用的前提下，才能转发、散播和/或复印本文件。不得将本文件复制粘贴到任何网站上。

Ethapol是Nouryon Chemicals B.V. 及其一处或多处分支机构注册商标。

## 联系我们

Europe, Middle East, India and Africa  
Arnhem  
[polymerchemistry.nl@nouryon.com](mailto:polymerchemistry.nl@nouryon.com)

Asia Pacific  
Shanghai  
PR China  
[polymerchemistry.ap@nouryon.com](mailto:polymerchemistry.ap@nouryon.com)

Americas  
[polymerchemistry.na@nouryon.com](mailto:polymerchemistry.na@nouryon.com)

# Nouryon